0

PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICH NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 7: (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/48812 B29C 43/22, A44B 18/00 A1 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 24. August 2000 (24,08,00)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP00/00486

(81) Bestimmungsstaaten: BR, CA, JP, MX, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FL, FR, GR, GR IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

(30) Prioritätsdaten: 199 06 008.8

15. Februar 1999 (15.02.99) DE Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): BINDER KLETTEN-HAFTVERSCHLUSS-SYSTEME [DE/DE]; Kamenzer Strasse 19, D-01896 Pulsnitz (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum: 22. Januar 2000 (22.01.00)

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): POULAKIS, Konstantinos [DE/DE]; Länderstrasse 2, D-71157 Hildrizhausen (DE).

(74) Anwälte: KINKELIN, Ulrich usw.; Weimarer Strasse 32/34, D-71065 Sindelfingen (DE).

EINGEGANGEN 3 1. AUG. 2000

KINKELIN

Frier.

Not:

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING FASTENER PARTS FROM RADIATION CURED PLASTIC MATERIALS


(54) Bezeichnung; VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON HAFTVERSCHLUSSTEILEN AUS STRAHLENGEHÄRTETEN KUNSTSTOFFEN

(57) Abstract

The invention relates to a method for producing fastener parts comprising a plurality of hook elements (24). According to said method a formulation containing radiation cross-linkable prepolymers is shaped, cast and/or compression-moulded such that a plurality of hook elements (24) on a fastener base (21) is formed and then radiation cured. The invention also relates to a device for producing such fasteners, which comprises feed means (32, 10) for supplying the formulation (14) containing radiation cross-linkable, notably acrylated, prepolymers, at least one shaping roll (11) and a backing roll (12). The shaping roll (11) comprises a plurality of radial cavities (17). A source of ultraviolet (19) or electron radiation for radiation curing the shaped radiation cross-linkable formulation is also provided for.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Haftverschlussteilen mit einer Vielzahl von Verhakungsmitteln (24), eine strahlenvernetzbare Prepolymere umfassende Formulierung in Form einer Vielzahl von Verhakungsmitteln (24) zusammen mit einem Haftverschluss-Grundkörper (21) geformt, gegossen



und/oder gepresst und anschliessend strahlengehärtet wird. Die Erfindung betrifft auch eine Vorrichtung zur Herstellung von Haftverschlüssen, wobei die Vorrichtung Zuführmittel (32. 10) für die strählenvernetzbare, insbesondere acrylierte Prepolymere umfassende Formulierung (14), wenigstens eine Formwalze (11) und eine Gegendruckwalze (12) umfasst und die Formwalze (11) eine Vielzahl von radial verlaufenden Aushnehmungen (17) aufweist und eine UV- (19) oder eine Elektronenstrahlungsquelle zur Strahlenhärtung der geformten strahlenhärtbaren Formulierung vorgesehen ist,